

precote 87

Hochfeste, temperaturbeständige Gewindevorbeschichtung

Beschreibung

precote 87 rotbraun ist eine lackähnliche Vorbeschichtung auf Basis mikroverkapselter Acrylate zum Sichern und Dichten von Gewindeteilen mit erhöhter Beständigkeit der Vorbeschichtung gegenüber Wasser während der Lagerung und Handhabung vor dem Verbauen. Der, nach der Vorbeschichtung, aufgetrocknete Film ist nicht klebrig, lösungsmittelfrei und gesundheitlich unbedenklich. Seine Eigenschaften als Sicherungs- und Dichtungselement werden erst nach der Montage wirksam, wenn die Kapseln durch Druck- und/oder Scherbeanspruchung zerstört werden und der Klebstoff aushärtet.

Anwendungsbereich

An hochfesten Gewindeverbindungen, bei denen es um Sicherung und Abdichtung, auch bei hohen Temperaturen geht und bei der Montage ein höheres Einschraubmoment gefordert wird. Die Vorbeschichtung kann sowohl auf Schrauben, Stifte und Zeichnungsteile, als auch auf Gewindestopfen und Rohrverschraubungen aufgetragen werden. precote 87 ist zudem für Vorbeschichtungen von Innengewinden konzipiert. Aufgrund der hohen Festigkeit ist nur eine erschwerte Demontage der auspolymerisierten Verbindung möglich. Die maximale Festigkeit wird bei Raumtemperatur innerhalb 6 Stunden erzielt. Eine unkontrollierte Nachhärtung auch durch wiederholte Temperungsvorgänge erfolgt nicht.

Eigenschaften

- Trockener und nichtklebriger Film.
- Unverlierbarer Bestandteil des Gewindes.
- Gewindeteile können im Voraus beschichtet werden (oT-Beschichtungsanlage).
- Gesundheitlich unbedenklich, sowohl als Beschichtung als auch bei der Montage.
- Sichert auch noch bei +170°C.
- Dichtet gegen Drücke bis 400 bar.
- Verhindert die Korrosion in der Gewindeverbindung.
- Schnelle Aushärtung, keine Nachhärtung durch wiederholte Temperaturbeaufschlagung.
- Gewindereibzahl muss bei der Montage berücksichtigt werden.
- gute chemische Beständigkeit (entspricht den einschlägigen Automobil-Spezifikationen).
- Erfüllt DIN 267, Teil 27.

-2-

Technische Daten - precote 87 rotbraun

Produktfarbe	rotbraun
Gewindereibungszahl μ_G	0,25 - 0,28
Aushärtung	6 h
Unterste Härtungstemperatur	-20°C
Einschraubdrehmoment M_{Ein} bei der Montage*	2 – 2,7 Nm
Losbrechdrehmoment M_{LB} ohne Vorspannung oT-Norm 2.7.1* resp. DIN 267, Teil 27	min. 20 Nm
Drehmomentverhältnis M_{LB}/M_A oT-Norm 2.7.3* resp. DIN 267, Teil 27	> 1,2
Ausschraubdrehmoment M_{Aus}	< DIN 267, Teil 27
Temperatureinsatzbereich	-50°C bis +170°C
Restfestigkeit bei Wärmealterung (2.000 h bei +200°C)	100 %
Lagerbeständigkeit	4 Jahre bei Raumtemperatur 27/65 DIN 50 014

* Alle Werte bezogen auf Schrauben M10 ISO 4032-8.8 vergütungsschwarz
Mutter M10 ISO 4032-10 vergütungsschwarz

* oT-Normen auf Anfrage erhältlich

09/03

Gewährleistung: Da uns nicht bekannt ist, welche Gewindearten, -abmessungen, -werkstoffe, -paarungen, -oberflächenzustände u.ä. vorherrschen, ist es unbedingt erforderlich, vor einer allgemeinen Anwendung entsprechende Kontrollversuche durchzuführen, um sich vor dem Serieneinsatz von der gewünschten Funktion unter den jeweiligen Praxisbedingungen selbst zu überzeugen. Unsere Gewährleistung erstreckt sich auf die einwandfreie Qualität von precote Lieferungen. Da sich sowohl die precote Verarbeitung beim Beschichtungspartner, als auch die Anwendung von precote - beschichteten Teilen unserer Kenntnis und Einflussnahme entziehen, kann für die Qualität precote-beschichteter Teile und damit hergestellter Verbunde von uns keine Gewährleistung übernommen werden. Eine Haftung für die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verwendungen, sowie für bestimmte Eigenschaften der Produkte übernehmen wir nur, wenn diese im Einzelfall schriftlich zugesagt worden sind. In jedem Fall berechtigter Gewährleistungsansprüche sind diese auf die Lieferung mangelfreier Ersatzware oder, wenn diese Nachbesserung scheitern sollte, auf die Rückerstattung des Kaufpreises beschränkt. Alle weitergehenden Ansprüche, insbesondere die Haftung für Folgeschäden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.